使用機会の増えたソフトリラインに補修可能な安心感を

Evatouch® Super Set EX

義歯床用長期弾性裏装材

エヴァタッチ®スーパー セットEX

Reline+Repair

補修可能

innovation

デンチャー用
シリコーン系ソフトリライン

シリコーンの盛り足し、補修が可能なエヴァタッチスーパーは、
アフターケアに安心感があるだけでなく、
作業工程の多い間接法でもやり直しを気にせずご使用頂けます。

義歯床用軟質裏装材(1)シリコーン系

300点(1顎につき)
2018年 4月 1日

補 修

追 加

NEO DENTAL CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

義歯床用長期弾性裏装材

Evatouch® Super Set EX

エヴァタッチ®スーパー セット EX

補修可能

間接法にも修復可能で安心！

シリコーン系弾性裏装材の優れた特性を十分にご活用頂けるソフトリラインです。シリコーン修復材をご使用頂くことにより、アフターケアの安心感だけでなく。間接法作業途中の万一の気泡混入やベース不足にも対応可能です。

2.39MPa
裏装材接着性
エヴァタッチ®スーパー 裏装材
Evatouch® Super

Reline

裏装材と修復材のコンビネーションにより自由度の高い治療が行えます。

Repair

1.94MPa
修復材接着性
シリコーン修復材
Silicone Repair

図中では修復材を緑色で図示していますが、実際は裏装材に近似したレジン床色です。

修復材の色

エヴァタッチスーパー裏装材の特長

疎水性シリコーン	吸水性のほとんど無い疎水性シリコーンを採用した汚れに強い裏装材です。
優れた接着性	プライマーはレジン表面をシラン化することにより、強力な接着界面を提供します。
無味無臭無発熱	硬化時の味、臭い、発熱がありません。
生体親和性	人体に対し活性が極めて低いシリコーン系です。
マスキング効果	適度な不透明性が硬化物内の微細な気泡を見えなくするマスキング効果があります。
適度な流動性	口腔内温度により流動性が程よく変化し、必要な裏装厚さの確保が可能です。

お手入れの仕方

①毎食後義歯をはずし、水洗いをする。
②裏装材部分はスポンジやガーゼを使って優しく洗う。
③義歯洗浄剤に浸ける。
④お口のお手入れをする。
⑤装着前に水洗いする。

シリコーン修復材の特長

シリコーンを補修	シリコーンの補修を初めて可能としたエヴァタッチスーパー専用の修復材です。
十分な耐久性	修復材の引裂強度は10.6kN/mと十分な耐久性があります。
スーパーソフト	ゴム硬度値は裏装材の約半分、この特性を利用し必要な部位のみをスーパーソフト化することも可能です。



こんな補修も！
必要部位のみのスーパーソフト化
シリコーン修復材

間接裏装法 Reline

▶ 診査
口腔内をチェックします。

▶ 咬座印象
通法に従い粘膜面の印象を採ります。

▶ボクシング
リライニングのため印象採取後、必要なときは、ボクシングを行い作業模型を作製します。

▶石膏模型製作及び咬合面コアの採得
咬合器下部に石膏コアを作製し、適宜分離材を塗布します。

▶印象材除去・切削
裏装厚の必要な部分を切削します。(削りすぎによる義歯の強度低下に注意して下さい。)

▶プライマー塗布
塗布前に裏装部を十分乾燥し、床縁を越えてムラ無く均一にプライマーを塗り乾燥させます。(重ね塗り注意)

▶盛り付け
カートリッジを準備し、エヴァタッチスーパーを盛り付けます。(量が不足しないようにご注意下さい。)
操作可能時間は2分～2分30秒です。



▶圧接
咬合位置が変化しないように注意して圧接し、30分以上放置します。



Point
保持時間を長くとって頂くほど、接着性に好影響を与えます。

※図ではリライニング用咬合器を使っています。他の咬合器でも問題ありませんが、圧接時に咬合位置が変化しないようにご注意下さい。

裏装のポイント

- 裏装部位は義歯床を一層切削し新鮮面を出す。
- プライマー塗布前は十分乾燥させる。
- 十分時間をおいてからトリミングを行う。
- 研磨材は境界部が剥がれない様、裏装材側から義歯床方向の回転で使用する。

▶トリミング
余剰部分を切り取ります。

▶修正
義歯との移行部分を仕上げます。

▶完成
試適し適宜修正を行います。

補修法 Repair

補修のポイント

- 補修部位の裏装材表面を粗く切削する。
- 補修部位は義歯床を一層切削し新鮮面を出す。
- プライマー塗布前は十分乾燥させる。
- 硬化完了まで圧接する。

Evatouch® Super Set EX

修復部位断面



修復材の硬化完了まで確実に圧接する。

裏装材面は歯科用スチールバー等金属性切削具で新鮮面を出し、かつ面を粗くする。

プライマーは裏装材と接触しない様少しあけて義歯床面にのみ塗布する。

Evatouch® Super Set EX エヴァタッチ®スーパーセットEX

義歯床用長期弾性裏装材



エヴァタッチ®スーパーセットEX

（内 容）

エヴァタッチ スーパー		
裏装材	50g	1本
プライマー	10mL	1本
シリコーン修復材	5g	1本
ネオ ミキシングチップ(S)		8本
エヴァポイント		1個
エヴァホイール		2個
プライマー塗布用筆		2本
スパチュラ		1本
練和紙		1冊
取扱説明書		

<エヴァタッチ スーパー セット>
管理医療機器
一般的名称：
義歯床用長期弾性裏装材
医療機器認証番号：
219ADBZX00130000

標準価格　22,000円

別売単品

エヴァタッチ スーパー 裏装材 50g 1本
標準価格 9,500円
（医療機器認証番号：21500BZZ00519000）

エヴァタッチ スーパー プライマー 10mL 1本
標準価格 5,000円
（医療機器認証番号：21500BZZ00519000）

エヴァタッチ スーパー シリコーン修復材 5g 1本 ※
標準価格 4,800円
（医療機器認証番号：21500BZZ00519000）

ネオ ミキシングチップ(S) 8本
標準価格 1,600円
（医療機器届出番号：13B1X00154000031）

ネオ ディスペンサー 1個
標準価格 13,000円
（医療機器届出番号：13B1X00154000030）

エヴァポイント 2個
標準価格 1,800円
（医療機器届出番号：13B1X00154000025）

エヴァホイール 2個
標準価格 1,200円
（医療機器届出番号：13B1X00154000026）

ネオ練和紙(S) 5冊
標準価格 500円

プライマー塗布用筆 2本
標準価格 400円

※シリコーン修復材単品はエヴァタッチスーパー専用です。練和は添付のスパチュラをお使い下さい。

ご注意　使用に際しては添付文書及び取扱説明書をよくお読みください。

- 接着させる面積が著しく小さくかつ遊離した部位を補修する場合は破損脱落の可能性があります。この場合当該部位のみで補修せず、ある程度の強度が確保可能な面積を削去して補修を行って下さい。
- 確実な補修を行うために、補修部位の裏装面をスチールバー等で粗くし、レジン面は表面を一層削去して下さい。
- プライマーは水分の存在を嫌います。接着不良を避けるため、プライマー塗布前の乾燥は十分に行って下さい。
  また、プライマー塗布後の乾燥も十分行って下さい。
- シリコーン修復材が本来の貼り合わせ強度を発揮するには、ある程度修復材自体の厚みが必要になります。特に貼り合わせ時には薄くなりやすいので、レジン床を削去するなどして修復材分の厚みの確保に留意して下さい。また圧接時にも、修復材が薄くなり過ぎないよう注意して下さい。
- 補修を確実にするため、硬化完了まで圧接を行って下さい。
- 接着強度は十分にありますが、補修個所の界面はそれ以外の場所に比べ強度的には若干弱くなります。患者様には無理な力を加えないよう注意喚起をして頂きますとともに、補修後は早めの経過観察を行い、同部位の状態をチェックして下さい。
- 使用途中の義歯の場合、レジン床及び裏装材の状態により補修が困難なケースもあります。作業終了後は状態をよくご確認下さい。
- 修復材の色はエヴァタッチ スーパー裏装材に近似していますが、若干異なって見えます。補修部位の面積が広い場合や色調の統一感を重視する場合は、シリコーン修復材を単独ではなく裏装材と併用してお使い頂くことをお勧めします。
- 裏装材及び修復材の詳細な使用方法を記載したリーフレットがございます。下記フリーダイヤルまでご請求下さい。

ネオ製薬ホームページ　最新の製品情報を掲載 http://www.neo-dental.com/

製造販売業者
ネオ製薬工業株式会社
〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号
Tel.(03)3400-3768(代) Fax.(03)3499-0613
お問い合わせ 0120-07-3768

販売店名

ERXID1803